



Yeso aditivado de aplicación manual, de rápido espesamiento inicial y tiempo de fragüe mayor al de los yesos tradicionales. Permitiendo reducir el desperdicio durante la aplicación hasta un 15%.



Aplicación manual



Menor desperdicio



Excelente dureza



Estética y calidad superior

TIEMPO DE TRABAJO

12'

DOSIFICACIÓN

0.8 Ltrs. / 1kg
AGUA YESO

CONSUMO

3kg /m²
por cada cm espesor

DUREZA

★★★★★

TUYANGO AP

Superficies de aplicación

Revoques, losas y tabiques de hormigón, cielorrasos armados, cajas de cortinas y paredes de ladrillo de HCCA.

Presentación

Bolsas de rafia de polipropileno de 25 kg.

Preparación de la superficie

El sustrato debe estar limpio, libre de polvillo, grasas, verdín, etc.

En caso de aplicarlo sobre tabiques o cielorrasos lisos, o de baja absorción (Ej: hormigón armado con encofrado fenólico u otros) colocar previamente un puente de adherencia.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Recomendaciones

- Recordar siempre utilizar los elementos de protección personal obligatorios en obra.
- Respetar la relación agua: yeso recomendada.
- Un exceso de agua disminuirá la resistencia mecánica del material, haciendo más difícil la aplicación.
- El agregado de cemento o cal puede acortar el tiempo de fragüe, modificar el comportamiento y las prestaciones del producto.
- Una vez que el material empastado endureció, no agregarle agua para "revivirlo" ya que esto puede provocar que una vez colocado y seco, el yeso pierda dureza.
- El buen uso del material ayuda a cuidar el medio ambiente, reducir costos y desperdicios.
- Los tiempos de trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas.
- Conservar el envase original, perfectamente cerrado, en lugar seco, fresco y no expuesto al sol.
- Si el material presenta alguna anomalía, consultar antes de su utilización al Departamento de Asistencia Técnica.




Modo de uso

- 1- Verter 20 lts. de agua.
- 2- Espolvorear 25 kg. de Yeso Tuyango AP.
- 3- Dejar reposar por 1-2 minutos antes de mezclar.
- 4- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y aplicar
- 5- Engrosar con talocha o talochin.
- 6- Pasar la raspa.
- 7- Terminar con llana o plástico.

Para engrosar admite dos baldes de arena.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.



/tuyango

www.tuyango.com

Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Av. Tuyango N°1 (E3129AAA)

Piedras Blancas, Entre Ríos, Argentina.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.

Tortuguitas, Buenos Aires.

(B1667JHI)