



Meteor

Especificação técnica

Método teste	Resultados/parâmetros
Construção	tufting bouclê
Tipo de fio/fibra	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
Gauge	1/8" - 31,496 por 10 cm
Peso do fio/ fibra	400 g/m²
Peso total	1490 g/m² (± 10%)
Altura pelo	3,5 mm
Altura total	5,5 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	23 - residencial pesado 31 - comercial leve
Classificação do tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 2,5 TARR - moderado
Densidade da fibra (média)	166,5 kg/m³
Dimensões	3,66 m x 50 m = 183 m²
Base secundária	100 % polipropileno (PP)
Base primária	
Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	índice 10 - sem manchamento
Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20s
Reação ao fogo - ISO 9239-1 / ABNT NBR 8660	≥ 4,5 KW/m²
Reação ao fogo - ASTM E-648	≥ 0,45 W/cm² (classe 2)
Reação ao fogo - EN 13501-1	C _{FL} - s1
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626: IT 10 CBMSP	III - B
Propensão eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2.0 kV
Controle eletrostático	permanente
Ingredientes e ciclo de vida	livre de ftlatos, PVC, metais pesados, formaldeído e halogêneos
Garantia de fabricação	05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance
Local de fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil Empresa certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001

As especificações técnicas do produto poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias.
Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos.
Para mais informações sobre este produto entre em contato o nosso departamento técnico.